

SEM MAT ABSOLUT

WEWN



Farba matowa o najwyższej jakości na bazie wodnej żywicy alkidowej.

DOZWOLONE RODZAJE PODŁOŻA

Wszystkie podłoża zagruntowane we wnętrzach, ściany i sufity: płyta gipsowo-kartonowa, beton, stare, czyste jednolite farby i podłoża powlekane, tynki cementowe w dobrym stanie.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z normą DTU 59.1.

NARZĘDZIA

Szczotka, wałek.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wodą.

WYDAJNOŚĆ

9–10 m² na litr w pierwszej warstwie i 11–12 m² na litr w drugiej warstwie.

WYSYCHANIE

(w temperaturze 23°C – 50% wilgotności względnej)

Stan suchy: 2 godz.

Możliwość nałożenia kolejnej powłoki: 6 godz.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować w temperaturze poniżej +8°C oraz przy wilgotności przekraczającej 70%.
- Nie nakładać na podłoże o wysokiej temperaturze.
- Nie nakładać na podłoże wilgotne.

INFORMACJE TECHNICZNE

OPAKOWANIE

Wiadra o pojemności 4, 12,5 i 15 litrów.

PRZECHOWYWANIE

18 miesięcy w nienaruszonym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed działaniem mrozu.

POŁYSK

1,8% pod kątem 85°.

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE NA MOKRO

Norma NF EN 1300: klasa 1.

MASA SUCHA (WAGA)

52 %

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

1,43 (norma EUR PL 004).

ZALETY PRODUKTU

- Wysokie właściwości kryjące.
- Głęboko matowy.
- Wykończenie wysokiej jakości, bez śladów.

Obowiązujące przepisy :

Norma AFNOR T 36005
RODZINA I – KLASA 7b2.

Bezpieczeństwo :

Produkt w fazie wodnej,
nie podlega oznakowaniu.

Emisje do powietrza we wnętrzach

(zgodnie z normą ISO 16000) :

Produkt zawiera mniej niż
1 g/l LZO.



* Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentiel ou risque de réaction par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).